

Bona Craft Oil

Brukerveiledning og teknisk datablad

Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil

Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabiliske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv. Den eksklusive blanding har svært lite lukt, er lett å håndtere, og gir en redusert gulnende virkning. Formuleringen er miljømessig forsvarlig ved at den inneholder mye olje og lite løsemidler (<4%), noe som også betyr at treverket mettes med færre påføringer. Passer for tregulv i offentlige og hjemlige miljøer samt til møbler og annet treverk.

- Ekstremt god metning av treverket
- Tørker fort og er lett å påføre
- Meget lavt løsemiddelinnhold og lite lukt
- Godkjent for bruk på barnelker og benkeplater i hht. EN 71-3

Tekniske data

Produkttype:	Modifisert vegetabilisk olje
Farger:	Pure, Grafitt, Frost, Ask, Umbra and Leire
Tørrestoffinnhold:	Ca. 96-98% (Avhengig av farge)
VOC:	<4%
Fortynning:	Må ikke fortynnes
Tørketid:	- Mellom påføringer: 15-30 minutter* - Lett bruk: 24 timer* <i>*under normale innendørs forhold, 20°C/60% R.F. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.</i>
Påføring:	Oljeresistent gumminal, Bona WoolPad eller rustfri stålsparkel
Rekkevne:	Ca. 20 m ² /liter Avhengig av treslag
Sikkerhet:	Uklassifisert
Brannfare:	Ikke brannfarlig. Fare for selvantennning, Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Rengjøring verktøy:	Vask med white spirit. Tørkede produktrester kan fjernes med white spirit.
Lagring:	Min. 3 år, i uåpnet originalemballasje.
Lagring/transport:	Lagres mellom +5°C og +25°C På et kjølig, ventilert sted adskilt fra ukompatible stoffer og antennelseskilder.
Avfall:	Avfall og tombokser behandles i samsvar med lokalt regelverk. Produktrester innleveres godkjent mottak.
Forpakning:	2,5 og 5 liters bokser

Behandling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Craft Oil

Brukerveiledning og teknisk datablad

Denne instruksjonen er for bruk av Bona Craft Oil og Bona Craft Oil Pure på ubehandlet tre. For andre bruksmåter se egen seksjon lenger ned.

Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. **Minimumstemperaturen for bruk er 18°C.**

Behandlingsforslag

- 1-2 påfølgende påføringer av Bona Craft Oil.

Påføring

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UIIPad
2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer kan variere med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.
3. Polér gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en grønn pad.
4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile minimum 24 timer før det gåes på

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER ETC SOM HAR VÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE DESTRUIERES ELLER LEGGES I VANN.

Tips: For best mulig resultat, polér gulvet med en Bona UIIPad 6-18 timer etter påføring. Er resultatet skjoldete, hell en liten mengde olje på en klut og plasser den under bonemaskinen og polér gulvet med den. Etter en time polères igjen med en ren klut.

Tørketid (ved 20°C/60% RF) : 24 timer, forvent lengre tørketid på eksotiske treslag og ved lav temperatur. Møbler kan settes på plass etter 1-2 dager, men legg ikke på plass gulvtepper og vask ikke gulvet den første uken.

Renhold

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. **NB:** Renhold skal primært utføres med så tørr metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan variere fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, kontorer, gangarealer etc.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com

Behandling



Bona Craft Oil

Brukerveiledning og teknisk datablad

Denne instruksjonen er kun for bruk av kolorert Bona Craft Oil (Grafitt, Frost, Ask, Umbra or Leire), på ubehandlet treverk. For andre bruksområder og kombinasjon med andre Bona produkter, se øvrige seksjoner i teknisk datablad.

Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert i sitt sluttbrukermiljø. Overflaten skal slipes ned til bart tre og skal være tørr og fri for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimale forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. **Minimumstemperaturen for bruk er 18°C.**

Behandlingsforslag

- 1-2 påfølgende påføringer av Bona Craft Oil.

Påføring

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UllPad
2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer kan varieres med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.
3. Poler gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en rød pad.
4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile minimum 24 timer før det gåes på

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER ETC SOM HAR VÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE DESTRUERES ELLER LEGGES I VANN.

Tips: For best mulig resultat, poler gulvet med en Bona uLLPad 6-18 timer etter påføring. Er resultatet skjoldete, hell en liten mengde olje på en klut og plasser den under bonemaskinen og poler gulvet med den. Etter en time poleres igjen med en ren klut.

Tørketid (ved 20°C/60% RF): 24 timer, forvent lengre tørketid på eksotiske treslag og ved lav temperatur. Møbler kan settes på plass etter 1-2 dager, men legg ikke på plass gulvtepper og vask ikke gulvet den første uken.

Renhold

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. **NB:** Renhold skal primært utføres med så tørr metode som mulig. For vedlikehold og oppfrisking av overflaten bruk Bona Wax Oil Refresher periodisk. Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan variere fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, kontorer, gangarealer etc.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com



Bona Craft Oil

Bruerveiledning og teknisk datablad

Denne instruksjon er kun for bruk av Bona Craft Oil (alle farger inkl. nøytral) i kombinasjon med Bona effektbehandlingsprodukter, Bona Rich Tone og Bona Nordic Tone. For andre bruksområder og kombinasjon med andre Bona produkter, se øvrige seksjoner i teknisk datablad.

Forberedelser

Forbehandle gulvet i hht. instruks i datablad for Bona Rich Tone eller Bona Nordic Tone.

Påse at produktet holder romtemperatur og omrør produktet grundig før bruk. Optimalt forhold er mellom 20-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. **Minimumstemperaturen for bruk er 16°C.**

Behandlingsforslag

Alternativ 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativ 2

1x Bona Nordic Tone
1x Bona Craft Oil
(1x Bona Hard Wax Oil)

Hvis gulvet er forbehandlet med Bona Rich Tone er det påkrevet med en forsegling med Bona Hard Wax Oil. Ved bruk av Nordic Tone er forsegling med Hard Wax Oil en opsjon, men anbefalt fordi dette beskytter fargen bedre og gir dessuten et lettere renhold. På områder med høy trafikk bør påføring av to strøk hardvoksolje vurderes.

Påføring

Antallet påføringer avhenger av hvorvidt gulvet etterpå vil bli behandlet med Hard Wax Oil eller ikke. Hvis Hard Wax Oil ikke skal brukes vil det være nødvendig med flere påføringer med olje for å sikre at overflaten er skikkelig mettet. Hvis Hard Wax Oil brukes etter påføring av olje vil det være tilstrekkelig med kun en påføring Bona Craft Oil og punkt 2 i fremgangsmåten under 2 kan droppes.

1. Påfør oljen tynt med en oljeresistent gumminal, stålsparkel eller Bona UIIPad
2. Etter 15-30 minutter påføres ytterligere et lag inntil gulvet er fullstendig mettet dvs. inntil treverket ikke absorberer mer olje. Antallet påføringer kan variere med typen treverk, men 1-2 påføringer er vanligvis nok.
3. Polér gulvet med en polermaskin (150 rpm.) i varierende retninger med en rød pad.
4. Fjern overskytende olje med en lofri klut eller håndkle og la gulvet hvile minimum 24 timer før det gåes på

Advarsel: BONA CRAFT OIL INNEHOLDER TØRKENDE OLJER OG DETTE KAN MEDFØRE FARE FOR SELVANTENNING. ALLE KLUTER ETC SOM HAR VÆRT I BERØRING MED OLJEN MÅ OMGÅENDE DESTRUIERES ELLER LEGGES I VANN.

5. Påføring av Bona Hard Wax Oil kan vanligvis utføres ca 12 hours* etter påføring. Hvis Bona Hard Wax Oil ikke brukes, la det gå minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

*Tørketid ved 20 °C/60% RF, forvent lengre tørketid på eksotiske treslag og ved lave temperaturer. Møbler kan vanligvis settes på plass etter 1-2 dager. Vent en uke før tepper legges på plass eller gulvet vaskes.

Behandling



Bona Craft Oil

Brukerveiledning og teknisk datablad

Vedlikehold

Rengjør jevnlig med støvsuger eller tørrmopp. Hvis nødvendig kan vaskes med godt oppvridd klut og vann tilsatt Bona Såpe. **NB:** Renhold skal primært utføres med så tørr metode som mulig.

Vedlikeholdsmetode varierer med hvorvidt gulvet er sluttbehandlet med Bona Craft Oil eller Bona Hard Wax Oil.

For vedlikehold av Bona Craft Oil, bruk Bona Care Oil. For å gjenskape farge som er blitt borte ved slitasje kan inntil 20% av matchende Bona Craft Oil tilsettes Bona Care Oil.

For vedlikehold av Bona Hard Wax Oil, bruk Bona Wax Oil Refresher eller påført et nytt lag Bona Hard Wax Oil.

Vedlikeholdsfrekvensen avhenger av bruken og trafikken og kan variere fra ca hvert 3. år i private hjem til flere ganger i året på offentlige steder, kontorer, gangarealer etc.

Detaljerte vedlikeholdopplysninger er tilgjengelig på www.bona.com

Viktig informasjon

Informasjonen som gitt i dette datablad er i hht. vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å kontrollere at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og dagens situasjon for bruk. Bona kan bare garantere det leverte produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil foreta en foreløpig test. Bruker oppfordres til å lese og forstå all informasjonen på pakken, etiketter og sikkerhetsdatablader produktet tas i bruk.

Behandling

