

Bona Sportive Paint

Teknisk datablad

Bona Sportive Paint er en spesiell maling for merking av tregulv i idrettshaller. Malingen kan brukes både for linjemerking og maling av komplette områder og felt. Produktet er tilgjengelig i 7 forskjellige farger som også kan blandes etter behov.

- Svært god dekkevne
- Etterlater ingen merker etter pensel eller rulle
- Tidsbesparende - Tørker fort og må ikke pusses før overlakking
- Meget god vedheft
- Uten NMP og NEP
- Lav VOC



Tekniske data

Malingstype:	1-komponent maling på polyuretanbasis
Farger:	Hvit, Svart, Blå, Lysblå, Grønn, Rød, Orange, Gul (fargene er ikke fargekodespesifike, se tabell nedenfor for kode i hht. RAL, NCS och PMS.)
Rekkevne:	6 -10 m ² / liter = 120-200 meter 50 mm bred linje. 100-167 g/ m ² pr strøk
Tynning:	Produktet kan fotynnes med 10% Bona Retarder for å få lavere viskositet og lengre tørketid.
Påføringsverktøy:	Bonas linjemarkeringrulle eller mikrofiber rulle
Tørketid:	Linjemarkering: 1-2 timer ved 20°C/60% R.F. Sonemarkering: 3-4 timer ved 20°C/60% R.F.
Sikkerhet:	Uklassifisert. Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
Rengjøring:	Rengjør verktøy med vann umiddelbart etter bruk. Tørket produkt løses med acetone. Produkt som er til overs skal ikke helles i avløpet, men innleveres til destruksjon på godkjent mottak.
Lagringstid:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet original forpakning
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige +5°C
Øverskytende materiale:	i hht. lokale bestemmelser, kontakt gjenvinningsentral
Forpakning:	2 x 1,75 liter (84 esker pr pall)

	RAL	NCS	PMS
Svart	9005	S 9000-N	N/A
Mørk blå	5005	S 3065-R90B	293C
Lys blå	5012	1055-B	298C
Grønn	6018	S 1070-G30Y	361C
Rød	3020	S 1085-Y90R	1795C
Orange	2008	S 0580-Y60R	1645C
Gul	1016	S 0580-Y	Hexachrome YC
Hvit	9016	White	N/A

Lakkering



Bona Sportive Paint

Teknisk datablad

Lakkering



Forberedelser

Overflaten som skal males med Bona Sportive Paint skal lakkeres før og etter med Bona Sportive System, eller med andre Bona vannbaserte lakker. Normalt brukes Bona Sportive Paint før andre strøk. La malingen tørke, og utfør deretter en lett sliping av overflaten og fjern støv og andre partikler fra gulvet med en støvsuger. Bruk Bona Scrad system, slipenett eller sandpapir korning 120 eller finere.

Bruk anbefalt tape for å maskere linjer eller mønstre, trykk tapen fast mot gulvet. Bona Sportive Paint har normalt god vedheft til fabrikkklakkerte og tidligere lakkerte gulv, men vedheft bør allikevel alltid sjekkes før bruk på en lite synlig flate.

Kontroller at malingen har romtemperatur og at innholdet i boksen er godt omrørt før påføring begynner. Optimalt påføringsforhold er 18-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorte tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Den laveste temperaturen for bruk er 13°C.

Påfør malingen jevnt med rull eller pensel. Påse at malingen dekker godt. I noen tilfeller kan det være nødvendig med flere strøk av Bona Sportive Paint.

Ta bort tapen så snart som mulig etter påføringen.

Når Bona Sportive malingen har tørket bør den pusses for å gi bedre adhesjon til toppstrøket. Overlakkering med Bona Sportive lakk bør gjøres 24 timer etter at malingen er påført.

Behandlingskjema

Ubehandlet gulv:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive lakk
- Lettpussing med P 150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive lakk

Tidligere lakkerte gulv:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive lakk

OBS:

- Malingen kan overlakkeres direkte om dette gjøres innen 24 timer. Ellers må Gulvet mellomslipes.
- Mykgjørere fra gummibasert lim på visse typer tape kan skade malingen og gi dårlig vedheft. Tape som brukes skal alltid ha så lav vedheftsevne som mulig og må fjernes snarest mulig etter påføring.
- Merk: Tørketiden kan variere noe avhengig av temperatur, fuktighet, mengden av Bona Sportive Paint og luftsirkulasjonen. Påse at det er god ventilasjon i hallen under og etter påføring.

Påføring

1. Påfør malingen med anbefalt verktøy. Unngå ansamlinger av maling og overlapp vått-i-vått. I noen tilfeller kan det være nødvendig å påføre produktet to ganger for best mulig dekning. Fjern tapen umiddelbart etter endt påføring.
2. La tørke.
3. Beskytt malt overflate med 1-2 strøk av Bona Sportive lakk. Hvis malingen har tørket lenger enn 24 timer, må overflaten slipes før overmaling med Bona Scrad Pad (ingen vinger).

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Sportive Paint

Teknisk datablad

Lakkering



Vedlikehold

Overflater behandlet med Bona Sportive System kan rengjøres og vedlikeholdes med Bona Cleaner eller Bona Depp Clean Solution. Bona Sportive Paint skal aldri brukes som en toppbehandling.

Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET 