

Bona Sportive Primer

Teknisk datablad

Bona Sportive Primer er spesielt utviklet for massive sportsgulv av tre. Med en meget høy heftevne men allikevel svært god sidebinding hindrende effekt er den det beste grunnlag for videre anvendelser av Sportive lakk og Sportive Paint. Produktet er basert på en ren polyuretandispersjon avledet fra naturlige vegetabiliske oljer som gjør den meget sterk og lett å slippe ned. Sportive primer forhindrer fuktoptak i treverket og reduserer derfor effekten av plutselige endringer av klimaet i hallen.

- Brukes med Bona Sportive lakk og Bona Sportive Paint
- Medium innfarging av treverket
- Lett å slippe ned
- Reduserer faren for sidebinding
- NMP and NEP fri
- Tilfredstiller VOC 2010



Tekniske data

Lakktype:	Vannbasert en-komponent polyuretan primer
Tørrestoffinnhold:	~ 32%
VOC:	Maks 60g / liter
Fortynning:	Hvis nødvendig, fortynn med Bona Retarder (4%) for lenger
Tørketid:	åpentid. 2-3 timer ved 20C/60% RF.
Påføring:	Bona Applicator Bar eller Bona Roller
Rekkevne:	8-10 m ² /liter (120-100g / m ²) per strøk
Sikkerhet	Uklassifisert
Rengjøring:	Tørk verktøy fri for restmateriale før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.
Brukes før:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Oppbevaring/ transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5°C eller overstige + 25°C under lagring eller transport
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
Forpakning:	2 x 10 liter (24 esker per pall)

Forberedelser

Sikre gulvet er aklimatisert i overstemmelse med sitt sluttbrukermiljø. Overflaten som skal lakkas må slipes ned til bart treverk, være tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. En slipedisk eller en slipenetting korning 120 bør brukes for den endelige slipingen av treverket.

Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og rist beholderen godt før bruk. Optimalt påføringsforhold er mellom 18-25C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørking. Minimumstemperaturen for bruk er 13 °C.

Påføringsskjema

Ubehandlet tre:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive lakk
- Lett sliping P120/150
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive lakk

Tidligere lakkerte flater:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive lakk



Lakking



Bona[®]

Bona Sportive Primer

Teknisk datablad

Lakkering



Viktig:

- Det er ikke anbefalt å legge på mer enn to strøk om dagen grunnet faren for utsvelling av treverket.
- Plastmyknere fra enkelte typer gummibaserte lim på maskeringstaper kan ødelegge enkelte polyuretanlakk ved å gjøre dem myke. Taper som brukes må derfor være lett å fjerne og fjernes etter kortest mulig tid.

Påføring

1. Påfør et jevnt lag Sportive Primer tilpasset rulle. påse at man oppnår en så ensartet innfarging av treverket som mulig. Oppretthold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping.
2. La tørke og påfør et strøk Bona Sportive lakk.

NB: Hvis Bona Sportive Primer har fått tørke mer enn 24 timer etter påføring skal det alltid mellomslipes før lakkering.

Vedlikehold

Bona Sportive Primer skal ikke brukes som topplakk.

Viktig informasjon

Informasjonen som er gitt i dette datablad er så fullstendig som mulig etter vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sikre at produktet og anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og stedlige forhold før bruk. Bona kan bare garantere levert produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Hvis du er i tvil foreta en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.