

# Bona Natural Primer

## Teknisk datablad

Bona Natural Primer er en grunningslakk lager særskilt for å gjenskape en fargen og inntrykket man normalt får av ubehandlet treverk. For best effekt kombineres den med Bona Traffic Natural. Produktet er utviklet for påføring med rulle. Bona Natural Primer tørker raskt og har gode egenskaper for mellomsliping.

- Bevarer utseendet av et nyslipt, ubehandlet tregulv
- Lett å mellomslipe
- Lett å påføre med rulle
- GreenGuard-sertifisert for lav emisjon innendørs



### Tekniske data

Lakktype:	Hvitpigmentert 1-komponent, vannbaset grunningslakk basert på polyuretan/akrylat.
Tørrestoffinnhold:	30%.
VOC:	Maksimalt 60 g/liter
Fortynning:	Produktet skal ikke fortynnes. Bona retarder kan tilsettes for å forlenge produktets åpentid.
Tørketid:	1-2 timer (20°C/60% R.H).
Verktøy:	Bona Rulle (mikrofiber)/pensel.
Rekkevne:	10-12 m <sup>2</sup> /l pr strøk.
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig.
Rengjøring:	Trykk/stryk ut lakken av verktøyet før omhyggelig skylling i lunkent vann. Tørket lakk kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Tiloversblitt materiale leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	10 x 1 liter 3 x 5 liter
Sertifikat:	GreenGuard

### Forberedelser

Sørg for at gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen smuss. For best resultat avslutt sliping med Bona PowerDrive eller Multidisk påsatt rondeller (blå) korn 120.

Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og sist beholderen nøye før bruk. Optimale forhold for påføring er mellom 18-25°C og 30-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid mens lave temperaturer og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Laveste temperatur under bruk er 13°C.

Utseendet på etikettens farveskala på dunken gir en indikasjon på produktets fargeegenskaper, men kan aldri forventes å gi nøyaktig likt resultatet på ferdig gulv. Resultatet avhenger av treslag, sliping, kvalitet på treet mm. Gjør alltid et prøvestrøk på det aktuelle gulv for å se korrekt resultat.

Behandling



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Natural Primer

## Teknisk datablad

Behandling



### Anbefalt bruk

#### Utseende av nyslipt gulv

1x Bona Natural Prime	1x Bona Natural Prime
Lett mellomsliping	Lett mellomsliping
2x Bona Traffic Natural	1xBona Natural Prime
	1x Bona Traffic Natural

**Obs!** Påføring av mer enn to strøk per dag kan ikke anbefales på grunn av risiko for for mye fuktansamling i treverket.

For å skape en effekt av nyslipt, ubehandlet gulv anbefales bruk av Traffic Natural topplakk. Andre trafikkprodukter med andre glansgrader kan også brukes, men da får ikke samme effekt på gulvet da disse har mer glans.

### Påføring

1. Rist kannen skikkelig før bruk. Legg ut lakken med en Bona Rulle mikrofiber evt. bred pensel. Påfør jevnt med myke bevegelser i treverkets retning der dette er mulig. Behold en våt kant, overlapp vått-i-vått, Jevn ut evt. ujevnheter før lakken tørker. La tørke ordentlig før neste strøk påføres. Tørketiden blir noe lenger for hvert strøk.
2. Når lakken er tørr mellomslipes overflaten med Bona scrad-system evt. med Scrad Wings P150 korn eller finere.
3. Støvsug gulvet omhyggelig
4. Dersom en mer intensiv hvithet ønskes påføres ytterligere 1-2 strøk Bona Natural Primer før lakkeringen avsluttes med 2 strøk Bona Traffic Natural topplakk.

### Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberbom. Som en del av vedlikeholdet kan gulvet påføres med nytt lag av Traffic HD matt eller ekstra matt før slitasjen når treverket og fører til at full oppsliping er nødvendig. Ved å bruke Bona Freshen Up regelmessig opprettholdes en attraktiv overflate og småriper og slitasje kamufleres. Vær oppmerksom på at glansen forbigående heves litt når Bona Freshen up påføres.

Detaljert vedlikeholdsanvisning og relakkeringsinstruks kan lastes ned fra [www.gulvkompagniet.com](http://www.gulvkompagniet.com)

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.

**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET 