

# Bona Intense

## Teknisk datablad

Bona Intense er et primer som gir en middels innfarging av treverket. Produktet har gode egenskaper for å forhindre sideliming og er svært godt egnet for gulv med gulvvarme. Produktet kan brukes på alle typer tre, primært eik, men også godt egnet for eksotisk tre. Fungerer også godt på gulv med høy mobilitet som massiv plank og kubbegulv.

- Middels treinnfarging
- Lett å pusse ned
- Fungerer bra på gulv med varme
- Reduserer risikoen for sideliming
- GreenGuard-sertifisert for lav emisjon inndørs



### Tekniske data

Lakktype:	Vannbasert 1-komponent grunnlakk basert på polyuretan
Tørrestoffinnhold:	ca 32%
VOC:	max 60g/liter
Fortynning:	Fortynnes ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid:	1-2 timer ved 20°C/60% R.F.
Verktøy:	Bona Microfiber Rulle
Forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) pr strøk
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Trykk ut/stryk av lakken fra verktøy før det skylles omhyggelig i vann. Herdet lakk kan fjernes med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Flytende produkt leveres til miljøstasjon. Må ikke hells i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	3 x 5 liter
Sertifikat:	GreenGuard DIBt godkjent EN 13501-1; Brannklassifisering EN 71-3; Påføring på leketøy

### Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og annet smuss. For best resultat ta siste sliping med Bona PowerDrive rondeller (blå) korning 120.

La lakken nå romtemperatur, sett inn silen og rist beholderen grundig før bruk. Optimale bruksforhold er mellom 18-25°C og 30-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. Den laveste temperaturen for bruk er 13°C.

Utseendet på etikettens fargeskala på kannen gir en indikasjon på produktets innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å reflektere resultatet nøyaktig på ferdig gulvet. Resultatet avhenger av typen treverk, slipingen, trekvalitet etc. Gjør alltid en fargeprøve på gulvet dersom du er i tvil.



## Overflatebehandling



# Bona<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET

# Bona Intense

Teknisk datablad



Overflatebehandling

## Behandlingsforslag

### Ubehandlet tre:

- 1x Bona Intense  
Lettsliping korn 150\*
- 2-3x Bona Vannbasert Topplakk

Obs! Påføring av mer enn 2 strøk vannbasert lakk pr dag er ikke anbefalt for å unngå for høy vannbelastning i treverket.

## Påføring

1. Påfør lakken med en Bona Microfiberrulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt søknaden i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs den behandlede delen og overlapp vått i vått. La tørke grundig før du påfører nye strøk. Tørketiden vil være litt lenger for hvert strøk.
2. Påfør 2-3 strøk vannbasert topplakk fra Bona.
3. Mellomslip med slipenett eller Bona Scrad System korn 150 (eller finere).
4. Fjern alt slipestøv og påfør to eller tre strøk lakk fra Bona.

## Vedlikehold

Bona Prime Intense skal ikke brukes som topplakk

\* Vi anbefaler Bona Scrad Pad til nedpussing. Dette gir en skånsom sliping og minsker faren for at man sliper seg i gjennom primeren.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.

**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET