

# Bona Prime Trowel

## Gir glatte gulv uten ujevnheter.

### Produktbeskrivelse:

Bona Prime Trowel er en vannbasert primer beregnet til påføring med sparkel. Påføring med sparkel er spesielt godt egnet for vannfølsomme tresorter, og er en rask måte å bygge en jevn finish på. På grunn av det lave vanninnholdet inntreffer normalt ingen korn vedreisning som gjør nedpusning nødvendig. Bona Prime Trowel brukes også mellom lakkstrøk å fjerne riper fra sliping eller for å bygge en ekstraordinær jevn overflate.

### Fordeler:

- Kompatibel med alle Bonas vannbårene lakker
- Svært høyt tørrstoffinnhold for en fyldig overflate
- Kan brukes direkte på tre eller mellom lakkstrøk
- NMP og NEP fri
- VOC 2010-kompatibel

### Tekniske data:

Type produkt:	Vannbasert 1-komponent sparkel primer
Tørrstoffinnhold:	Ca. 40%
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Tørketid:	1-2 timer ved 20 °C / 60% relativ fuktighet
Påføringsverktøy:	Rustfri stålsparkel
Forbruk:	- Ubehandlet treverk 25-35 m <sup>2</sup> /liter (40-30g / m <sup>2</sup> ) per strøk - Mellom strøkene ca. 50 m <sup>2</sup> /liter (20 g / m <sup>2</sup> )
Sikkerhet:	Uklassifisert
Rengjøring: materiale	Tørk verktøy fritt for produktrester før rengjøring med et minimum av vann. Tørket som kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje
Avfallshåndtering:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.
Lagring / transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 °C eller stige + 25 °C under lagring og transport
Pakningsstørrelse:	3 x 5 liter (44 esker per pall)

### Forberedelse:

Påse at gulvet er akklimatisert til sitt sluttbruker miljø. Overflaten som skal sparkles må slipes ned til bart tre samt være tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. En Bona Scrad pad eller slipenetting P120 bør brukes til den avsluttende sliping.

Påse at lakken har romtemperatur, sett i silen og rist beholderen grundig før bruk. Optimale påføringsforhold er mellom 18-25°C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Minimumstemperaturen for bruk er 13°C.

### Forslag til påføring:

#### Ubehandlet treverk

2-3 x Bona Prime Trowel  
2 - 3 x Bona vannbasert lakk

#### Mellom lakkstrøk

1-2 x Bona Prime Trowel



### Påføring:

1. Påfør primeren med en rustfri stålsparkel. Påse at det ikke etterlates striper med primer.
2. La det tørke og påfør så ytterligere et strøk i motsatt retning av det foregående.
3. Se an resultatet - vurder hvorvidt det skal påføres ytterligere et strøk.

**Vedlikehold:**

Produktet skal ikke brukes som toppstrøk. Punktet er derfor ikke relevant.

**Generell Informasjon:**

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidssstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvopåføring utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

**DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.**



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY  
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68  
E-mail: [info@gulvkompagniet.no](mailto:info@gulvkompagniet.no)  
[www.gulvkompagniet.no](http://www.gulvkompagniet.no)