

# Bona Prime White

## Lakkering og hvitning i én operasjon

### Produktbeskrivelse:

Bona Hvitlakk er en et produkt som brukes som grunningslakk under andre transparente Bona lakker. Den gir en hvitaktig farge der antall strøk bestemmer graden av hvithet. Bona Hvitlakk og toppbehandling med transparente Bona Lakkerer et ypperlig alternativ til hvit oljebehandling fordi den er vedlikeholdsfri og svært holdbar.

### Bruksområde

Alle typer tregulv hvor man ønsker en hvitaktig tone i treverket uten påfølgende vedlikeholdsbyrde.

### Egenskaper

- Rask tørk
- Gulner ikke
- NMP- og NEP-fri
- VOC 2010 godkjent

### Påføring:

Sikre at gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fritt for støv, olje, voks og annet smuss. Påse at lakken har romtemperatur og rist beholderen grundig før bruk. Optimale forhold for påføring er 18-25°C og 40-60% RH.

1. Påfør hvitlakken med en Bona Roller ca 1 liter / 12 m<sup>2</sup>. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt i treets lengderetning. Opprettholde en "våt" kant langs de behandlede seksjoner og overlapp vått-i-vått.
2. La det tørke i 1,5-3 timer før nytt lag med lakk påføres. Tørketiden vil være litt lengre for hvert lag.
3. Puss ned når det er nødvendig med slipenetting eller Bona Scrad System 150 korn (eller finere).
4. Fjern støv før det siste strøket påføres. NB: Hvis det forrige lakkstrøk har tørket i mer enn 24 timer er alltid nødvendig med mellomsliping.
5. Påfør nok et strøk hvitlakk for en kraftigere innfarging.
6. Avslutt med en transparent topplakk.
7. Gulvet kan gås forsiktig på ca 8 timer etter siste strøk. La overflaten tørke minst en uke før tepper legges på, eller belastning med tunge gjenstander. Unngå vask den første uken.

### Påføringsalternativer

Alt 1

1-3 x Bona Hvitlakk  
1-3 x Bona Topplakk

Alt 2

1 x Bona Prime Classic  
1-2 x Bona Hvitlakk  
1-2 x Bona topplakk

Alt 3.

1 x Bona Prime Classic  
1-2 x Bona Hvitlakk  
1 x Bona 2-K topplakk

Som grunning anbefales Bona Prime Classic fordi denne gir minimal innfarging og bidrar til at treverket beholder sin lyse farge. Som topplakk anbefales Bona Novia, Bona Wave eller Bona Traffic HD matt eller ekstra matt.

**NB:** Husk nedpussing før påføring av topplakk.

**Obs!** Det anbefales ikke å påføre mer enn to strøk vannbaserte lakkprodukter pr dag av hensyn til faren for svelling i treverket.



**Produktegenskaper:**

Lakktipe:	1-komponent vannbasert polyuretan / akrylat dispersjon
Farge:	Hvitaktig
Tørrestoffinnhold:	ca 30%
VOC:	maks 60 g / liter
Slitestyrke:	ca 8 mg / 100 runder (SIS 923509)
Glansgrad:	Matt: 10-15
Fortynning:	Spe eventuelt med 4% Bona Retarder for lengre åpnentid.
Tørketid til:	Sliping / Overlakkering: 1-2 timer *
Lettbelasning etter:	24 timer *
Gjennomherdet etter:	7 dager *
Påføringsverktøy:	Bona Roller
Rekkevne:	10-12 m <sup>2</sup> / liter (80-100 g / m <sup>2</sup> ) per strøk
Sikkerhet:	Uklassifisert
Rengjøring:	Trykk ut mest mulig av produktet før rengjøring i rennende vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje.
Lagring / transport:	Temperaturen må ikke falle under +5 ° C eller overstige 25 ° C ved oppbevaring eller transport.
Avfall:	Ubrukt materiale bør overlates til godkjent mottak. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Emballasje:	3 x 5 liter

\* Under normalt klima, 20C / 60% R. F.

**Vedlikehold**

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberklut. Som en del av en vedlikeholdet kan gulvet etter noen år behandles med et nytt strøk topplakk før gjennomslitasje fører til ny oppsliping. Ved å påføre Bona Parkett Refresher opprettholdes en pen overflate og samtidig opprettholdes glansen.

**Helse og Miljø**

Bona Hvitlakk er ikke klassifisert som skadelig for helse eller miljø. Vanlige forsiktighetsregler ved håndtering av kjemiske produkter bør imidlertid overholdes. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk tilpasset verneutstyr for øyne og hud. I tilfelle hudkontakt, skylle omhyggelig med såpe og vann. Ved søl i øyne skylle omgående med rikelig vann. For ytterligere informasjon se HMS datablad.

**Lagring:**

Bona Hvitlakk kan oppbevares minst 12 måneder i originalemballasjen ved +5°- +25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler ikke frost. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk.

**Generell Informasjon:**

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøyte gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tilstilfeller skal alltid prøvestrøl utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endinger i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

**DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.**



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY

Tlf: (+47)22 92 45 45

E-mail: [info@gulvkompagniet.no](mailto:info@gulvkompagniet.no)

[www.gulvkompagniet.no](http://www.gulvkompagniet.no)