

Teknisk Datablad



Classic Uretan lakk Aqua

Produktbeskrivelse

Classic Uretan lakk Aqua er en hurtigtørkende, vannbasert og luktsvak polyuretan-akryllakk med meget god slitestyrke.

Anbefalte bruksområder

Anvendes innendørs på tregulv og parkett, dører, listverk m.m. Til ubehandlet tre og tidligere lakkerte flater.

Leveres i glansgrad Ultramatt, Matt og Halvblank.

Filmtykkelse og forbruk

Anbefalt filmtykkelse tørr (µm)	30
Anbefalt filmtykkelse våt (µm)	100
Anbefalt forbruk (m ² /l)	10-12

Fysiske egenskaper

Farge	Fargeløs		
Tørrestoffinnhold (vol %)	ca 30		
	Ultramatt	Silkematt	Halvblank
Glansgrad	6-7	15	30
UV Nedbrytingsresistens	Utmerket		
Fuktighetsresistens	Bra		
Slitasje motstand	(Ripefasthet) Meget god		
Slitasje motstand	(Totalt) Meget god		
Vikositet	60 cp		
Emballasjestørrelse	5l kanne		
Tynner/Rengjøringsmiddel	Vann		

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt og fritt for voks, fett og såperester. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes grundig med sandpapir eller 3M Scotch Mesh® slipenetting. Støvsug og tørk over flaten med en lett fuktet, ikke-loende klut.

Gjør prøveoppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tørk og vedheft er god.

Påføringsbetingelser

Omrystes grundig før bruk. Innholdet i kanner med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Romtemperatur skal være over +15 °C. ved lakkering. Bør ikke være over + 25 °C. Høy temperatur øker faren for skjolding. Det pågår herdingsreaksjoner i lakken i inntil en uke etter påføring. Gulvet må i denne perioden ikke utsettes for vann. Unngå at vann blir liggende på lakken de 3-4 første ukene. Fuktigheten i ubehandlet treverk må være lavere enn 8% ved påføringen for å motvirke sprekkdannelser.

Påføringsmetoder

Pensel	Velegnet for flekking og behandling av mindre områder.
Rulle	Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Bruk microfiberrulle for blanke malinger og lakk.
Svaber	Velegnet for påføring.
Sprøyting	Ikke anbefalt.

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68

E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua

Revisjonsdato: 01.03.2012

Påføringsdata

Tynner	Vann
Løsningsmiddel	Vann
Annet	Tiltreb jevn påføring. Anbefalt filmykkelse bør ikke overskrides.

Tørketid

Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er typiske ved:

- God ventilasjon
- Anbefalt filmykkelse
- Normal romtemperatur (18-22°C)

Overflatetørr	0,5 time
Gjennomtørr	2 time
Overlakkbar	2 time
Helt gjennomherdet	24 time

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmykkelse, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon, undergulv etc. **Gulvet må ikke vaskes eller utsettes for vann i ca en uke etter påføring av siste strøk.**

Lagring

Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og antenneskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet emballasje. **TÅLER IKKE FROST.**

Håndtering

Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist kanne omhyggelig før bruk.

Forpakkingsstørrelser

5 liters plastkanne

Helse og sikkerhet

Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. sikkerhetsdatablad før bruk. Brukes kun på godt ventilerte steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper bør ikke inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes ved bruk av rikelig med såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først med rikelig rennende vann før behandling hos lege.

For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, se sikkerhetsdatablad.

ÆRKLÆRING

Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi produktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets kvalitet og de konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompaniet A/S forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til en hver tid oppdatert datablad.

Leverandør:



Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68

E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no

Produkt: Classic Uretan lakk Aqua

Revisjonsdato: 01.03.2012