



Classic ELASTIC SIMP

ISOCYANATFRITT, EN-KOMPONENT LIM FOR TREGULV OG PARKETT.

Produktbeskrivelse:

Classic ELASTIC SIMP er et en-komponent, luftfuktighetstørrende, elastisk lim med 100% tørrstoffinnhold basert på modifisert silyl polymer (MS). Produktet inneholder ikke isocyanater. Etter gjennomherding, gir limet en svært holdbart, men allikevel fleksibelt feste til de fleste underlag. Classic ELASTIC SIMP fanger opp og gir etter for bevegelser i konstruksjoner og treverket under varierende temperaturer og luftfuktighet uten å slipe taket i underlaget. Gir glimrende beskyttelse mot fuktinntrenging fra undersiden og elde. Inneholder ikke vann.

KARAKTERISTIKK OG FORDELER

- Løsemiddelfri
- Permanent fleksibel
- Luktfri
- Isocyanatfri
- En-komponent – renslig og enkel å bruke – ingen blanding
- Lav viskositet, lett å legge ut
- Avgir intet avfall under bruken
- Enkel rengjøring av redskaper
- Tom-emballasje representerer ingen miljøtrussel og kan kastes i vanlig avfallsbeholder.
- Gir sikkert feste mellom de fleste typer materialer.
- Tåler bevegelse forårsaket av temperaturendringer, vibrasjoner og krymping av treverket uten å slippe.
- Gode utjevningsegenskaper på ujevne flater.
- Meget gode lyddempingsegenskaper.
- Velegnet for liming av gulv på varmekabel eller vannbåren varme.
- Tåler frost under lagring, intet svinn grunnet frostskaade.

PÅFØRING:

Classic ELASTIC SIMP er en sikker og enkel løsning for legging av massive tregulv eller laminert parkett rett på betonggulv. Også meget velegnet for legging direkte på fliser, terrasso, marmor, naturstein og gamle tregulv.

Produkt egenskaper:

- Kjemisk basis	Modifisert silyl polymer (SIMP)
- Tørkemetode	Ved hjelp av luftens fuktighet
- Farge	Eik
- Innhold av PVC og løsningsmidler	Ingen
- Egenvekt	1.54 kg/l
- Berøringstørr 23°C og 50% r.f.	± 60 minutter
- Åpentid ved 23°C og 50% r.f.	ca 60 minutter
- Tørketid ved 23°C og 50% r.f.	12t
- Sliping etter	2 dager
- Bruddstyrke (tre-tre DIN 14293)	1,5 N/mm ²
- Bruddstyrke (tre-betong DIN 53504)	1,3 N/mm ²
- Påføringstemperatur	+5°C to +35°C
- Temperatur bestandighet	- 10°C / +60°C
- Tid før nylagt område kan gås på	Ca 12 timer etter påføring
- Fullstendig gjennomtørking	Innen 36 timer

Instruks: Underlaget må være jevnt, rent og fritt for smuss, fett og andre fremmedlegemer. Rester etter gammelt lim fjernes omhyggelig. Kan bruke i temperaturer fra 5-40°C. Anbefalt brukstemperatur er mellom 18-25°C da dette gir lettere bearbeiding.

Gamle eller porøse betonggulv behandles først med Classic Primer som forseglar overflaten. Påfør produktet på en enhetlig måte med en tannsparkel. Typen sparkel avpasses etter underlag og materiale, samt ønskede utjevne og trinndempende egenskaper. Ved større ujevnheter bør bruk av selvutjevne sparkelmasse vurderes. Treverket må legges på plass senest 40 minutter etter påføring.

Et åpent spann må forbrukes inne en time da tilførsel av luftfuktighet ved åpning gjør at produktet ikke kan gjenbrukes.

Tørketid: Ca 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Forbruk: Generelt Ca 700-900g pr m², ved mulig fuktopptrengning (membranfunksjon) Ca 1.000-1.300g pr m²

Råd for påføring:

- Produktet må ikke fortynnes
- Produktsølfjernesomgåendemed enklut, eller mekanisk etterherdig. Produkterester innebærer ingen miljørisiko og kan kastes i vanlig avfall.

Farge - Forpakning :

Standard farge:	Eik
Kartong à 14 kg (2 poser pr kartong)	50 kartonger pr pall

Rengjøring av redskap:

Fjerning av produkterster før utharding gjøres med fille eller tørkepapir. Etter tørking må evt. produktrester fjernes mekanisk.

Lagring:

Classic ELASTIC SIMP kan oppbevares minimum 24 måneder i originalemballasjen ved 5°-25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler frost, men bør romtempereres i hht. før bruk..

Personlig beskyttelse:

Unngå kontakt med huden, bruk hansker av latex, gummi eller polytylen.

Avfallshåndtering:

Takker være produktets miljøvennlige og giftfrie sammensetning kan produktrester kastes i vanlig avfall.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY

Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68

E-mail: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.no