

Bona Pure Colour

Teknisk datablad

Hard-elastisk og slitesterk PU-basert maling for maling av elastiske gulvbelegg i tungt trafikkert kommersielle og industrielle områder. Bona Pure Colour sikrer en rask påføringsprosess med akselererte tørkeegenskaper og er tungt pigmentert for dekning i et enkelt lag. Bona Pure Colour er tilgjengelig i åtte populære standardfarger, men kan også bestilles i hele spekteret av RAL og NCS fargepalett.

- Tungt pigmentert for utmerket dekkevne
- Ultra-rask tork for minimal nedetid
- Tilgjengelig i åtte populære standardfarger

Tekniske data

Type produkt:	Glans 2-komponent vannbasert polyuretanmaling (ved 60°):	Ca. 20% (målt på glass)
Blandingsforhold:	1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure Color	
Brukstid:	max. 2 timer ved 20 °C (kortere hvis varmere)	
Fortynning:	Ikke fortynn	
Tørketid til:	- Ovrelakkbar: ca. 2-4 timer * * Under normale klimaforhold, 20 °C / 60% R.H.	
Påføringsverktøy:	Bona Microfiber Roller (11 mm haug)	
Forbruk:	8-10 m ² / liter (120-100g / m ²) per strøk	
Sikkerhet:	Maling: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se Sikkerhetsdatablad)	
Rengjøring:	Tørk verktøyet frit for gjenværende materiale før du rengjør med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.	
Holdbarhet:	Min 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder	
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under + 5 °C eller overstige + 25 °C under lagring og transport.	
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.	
Forpakning:	3 x 5 liter og 6x1 liter inkl. herder	

Standard colours:



NB: Fargeprøvene vist ovenfor er kun veiledende og kan variere avhengig av skjerm og skriverinnstillinger.



Bona Pure Colour

Teknisk datablad

Fleksibelt
System



Forberedelser

Rengjør overflaten omhyggelig i henhold til graden av tilsmussing. Legg spesielt merke til strippeprosessen med Bona Remove R eller Bona PowerRemove R. Generelt bør gulvet renses/slipes godt og være fritt for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med Bona Diamond System og våtslipingsteknikk. Linoleumgulv bør behandles med Bona LinoPrime før påføring av Bona Pure. Vennligst følg separate instruksjoner for Bona LinoPrime.

Optimale behandlingsforhold er mellom 18-25 ° C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer tørketiden, mens lave temperaturer og høy luftfuktighet øker tørketiden.

Behandlingsforslag

Renovering av Linoleum:

- 1x Bona LinoPrime
- 1x Bona Pure Colour
- 1x Bona Pure

Renovering av Gummi/PVC

- 1x Bona Pure Colour
- 1x Bona Pure

Påføring

1. Hell Bona Pure Colour i en Bona bøtte. Bruk gjerne sil for å unngå inntørkede fargepartikler.
2. Hell langsomt en flaske Bona Pure Colour herder i bøtten under kontinuerlig omrøring. Rør grundig i minst 1 minutt. **Merk: Herderen må ikke helles direkte oppi malingspannet. Kun ekstern blanding er mulig.**
3. Blandingen av maling/herder må brukes direkte eller maksimalt innen 2 timer.
4. Påfør Bona Pure Colour med en Bona Mikrofiber Rulle (11 mm). Merk: dekkevne er avhengig av fargetone og opprinnelig overflatefarge.

Den påfølgende påføring av Bona Pure bør utføres mellom 1 og maks 24 timer etter påføring av LinoPrime. Etter denne tidsrammen (> 24 timer) er mellomsliping med Bona Scrad Pad nødvendig og anbefales på det sterkeste. Rengjør overflaten etterpå ved støvsuging og fuktig rengjøring. For å støtte og påskynde tørkeprosessen, kan egnede vifter brukes.

Vedlikehold

Bona Pure Colour skal ikke brukes som toppbehandling på noen flate, vedlikehold/renhold er derfor ikke en opsjon.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET