








Metodeforslag voksreparasjon av små til middels riper i parkett.







	<p>1. Skaden</p>	<p>Her er gulvet skadet ved oppripping slik at trefibrene er revet opp og overflatebehandlingen er borte.</p>
	<p>2. Forberedelse</p>	<p>Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.</p>
	<p>3. Fylling</p>	<p>Velg ut et par voksstaver med passende farge samt en transparent og før stavene etter tur mot spissen på varmemeiselen slik at voksene blandes og flyter ned i hullet.</p>
	<p>4. Avskraping</p>	<p>Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks. Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene. Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.</p>
	<p>5. Gjenskaping av struktur/åringer</p>	<p>Om ønskelig kan sjatteringer i treverket gjenskapes ved hjelp av en mørkere vokstone. Lag små fordypninger lik strukturen i voksfillingen med varmemeiselen og la en mørkere vokstype fylle disse. Skrap av overskytende voks som beskrevet overfor.</p>
	<p>6. Finpussing</p>	<p>Til slutt pusses skadestedet med en middels Scotch Brite håndpad eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.</p>
	<p>7. Etterarbeide</p>	<p>Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voksfillingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man ønsker en fullstendig utbedring av skaden.</p>



Metodeforslag voksreparasjon av lakkskader i parkett.








	<p>1. Skaden</p>	<p>Her er gulvet skadet ved oppripping slik at lakken er oppripet og delvis borte.</p>
	<p>2. Forberedelse og reparasjon</p>	<p>Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes omhyggelig. Transparent voks smeltes og gnis ned på skadestedet. Påse at det ikke overfylles for mye.</p>
	<p>3. Glatting</p>	<p>Overskytende voks fjernes forsiktig med en plastskrape som ikke skader den øvrige lakkflaten.</p>
	<p>4. Strukturer</p>	<p>Med en plastskrape kan også evt. strukturer i treverket gjenskapes.</p>
	<p>5. Finish</p>	<p>Er gulvet mattlakkert kan en matt overflate gjenskapes med litt stålull eller en grov Scotch Brite håndpad. Blanke flater poleres opp med fin håndpad til ønsket glans.</p>

Metodeforslag voksreparasjon av trykkskader i parkett.

	<p>1. Skaden</p>	<p>Her er gulvet skadet ved at en tung gjenstand har falt i gulvet eller annen trykkpåvirkning.</p>
	<p>2. Forberedelse</p>	<p>Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.</p>
	<p>3. Fylling</p>	<p>Transparent voks føres mot spissen på varmemeiselen slik at voksen smelter og flyter ned i hullet og fyller dette godt.</p>
	<p>4. Avskraping</p>	<p>Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks. Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene. Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.</p>
	<p>5. Finpussing</p>	<p>Til slutt pusses skadestedet med en middels Scotch Brite håndpad eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.</p>
	<p>6. Etterarbeide</p>	<p>Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voks-fyllingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man ønsker en fullstendig utbedring av skaden.</p>



Metodeforslag voksreparasjon av hull i parkett og laminat.

	<p>1. Skaden</p>	<p>Her er gulvet skadet ved at det har oppstått et hull og trevirket/laminatet er borte. Metoden brukes også ved skader som følge av at fliser er revet ut av gulvet.</p>
	<p>2. Forberedelse</p>	<p>Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.</p>
	<p>3. Fylling</p>	<p>Velg ut voksstaver med passende farge og før stavene etter tur mot spissen på varmemeiselen slik at voksene blandes og flyter ned i hullet.</p>
	<p>4. Avskraping</p>	<p>Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks. Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene. Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.</p>
	<p>5. Gjenskaping av struktur/åringer</p>	<p>Om ønskelig kan sjatteringer i treverket gjenskapes ved hjelp av en liten pensel og vannfast farge.</p>
	<p>6. Finpussing</p>	<p>Til slutt legges på ny omgang med klarvoks og skadestedet pusses med en middels Scotch Brite håndpad eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.</p>
	<p>7. Etterarbeide</p>	<p>Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voks-fyllingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man ønsker en fullstendig utbedring av skaden.</p>