



Bona Domo

EN-KOMPONENT VANNBASERT LAKK

En enkel løsning for ditt hjemmegulv



Bona Domo har alle de viktige egenskapene for å behandle og beskytte tregulv på en enkel og rask måte. Bona Domo kan brukes fra start til slutt som både primer og topplakk og utmerker seg med enkel bruk.

- Fyldig og klar lakkfilm
- Lett å bruke
- Lett å pusse ned

12.03.2024

Dette datablad erstatte alle tidligere utgaver.
Vennligst sjekk bona.com for å sikre at du har den siste utgaven.



Bona Domo

EN-KOMPONENT VANNBASERT LAKK

En enkel løsning for ditt hjemmegulv

TEKNISKE DATA

Produkttype:	1-komponent vannbåren polyuretan akrylatblanding
Tørstoffinnhold:	ca. 28 %
Glans (ved 60 °):	Silkematt 40%, Matt 18% (på glass)
Fortynning:	Fortynn om nødvendig med 4 % Bona Retarder for lengre åpenstid.
Tørketid til:	Overlakkering: 1.2 timer* Lett bruk: 8 timer* Mulig å dekke: 7 dager* *under normale klimaforhold, 20 °C / 60 % RF
Påføringsverktøy:	Bona rulle eller svaber
Påføringsgrad:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) per strøk
Sikkerhet	Uklassifisert
Rengjøring:	Tørk verktøy fri for restmateriale før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder.
Lagring:	Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overstige +30°C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tømte beholdere skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter.
Forpakning:	3 x 5 liter

For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.

FORBEREDELSE

Sørg for at gulvet er akklimatisert til sluttbruksmiljøet. Overflaten må slipes til bart tre, tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning.

La lakken få romtemperatur, sett inn filteret og rist beholderen grundig før bruk. Optimale forhold for bruk er mellom 18-25 °C og 30-60 % relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. **Minimumstemperatur for bruk er 13°C.**



Bona Domo

EN-KOMPONENT VANNBASERT LAKK

En enkel løsning for ditt hjemmegulv

FORSLAG TIL BEHADLING

Standard

- 1 x Bona Primer
Lettsliping med P150
- 2 x Bona Domo

Alternativt:

- 1 x Bona Domo^{1&2}
Lettsliping med P150
- 2 x Bona Domo

¹ For gulv der det er fare for sideliming, for eksempel høykant, kudde, plankegulv av mykt tre og tregulv med gulvvarme, anbefales det å alltid bruke en grunning før påføring av Bona Domo, samt å iverksette tiltak for å stabilisere klimaet.

² På tropiske treslag må du alltid bruke en grunning først på grunn av en mulig reaksjon med naturlige salter i treet.

Merk: Det anbefales ikke å påføre mer enn to fulle strøk grunning og/eller lakk per dag på grunn av risiko for overdreven hevelse i treet. Sørg for god ventilasjon under tørking. Dårlige tørkeforhold kan redusere produktets ytelse og vedheft.

PÅFØRING

- Rist lakken grundig i ett minutt.
- Påfør med en Bona rulle på 8-10m²/liter (100-120g/m²). Rull vekselvis over og med treet's årer, unngå ansamlinger av produkt. Oppretthold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping.
- La tørke ordentlig før du legger flere lag. Sørg for riktig ventilasjon.
- Foreta om nødvendig en mellomsliping med Bona Scrad System-korning P150 (eller finere) og fjern støv før du legger på et siste lag med lakk. Merk: Hvis det forrige laget med lakk/grunning har fått tørketid i mer enn 24 timer, er det alltid nødvendig med en mellomsliping.

Lett fottrafikk kan gjenopptas etter åtte timer, men overflaten forblir sårbar for riper og skader til den er fullstendig herdet. Full herding oppnås etter omtrent syv dager. Ikke dekk til eller vask overflaten før den er fullstendig herdet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring med riktige produkter er enkelt. Når du velger Bona rengjørings- og vedlikeholdsprodukter, kan du slappe av og vite at du har valgt det best mulige produktet for å hjelpe deg med å ta vare på gulvet ditt.

Vedlikeholdsinstruksjoner og FDV datablad for sluttbrukere er tilgjengelig på gulvkompaniet.com **Skriv ut en kopi av instruksjonene og gi den til sluttbrukeren.**



Bona Domo

EN-KOMPONENT VANNBASERT LAKK

En enkel løsning for ditt hjemmegulv

VIKTIG!

- Plastmyknere og naftaler som finnes i materialer som teppeunderlag, møbelknotter, gummihjul og enkelte typer lim kan føre til oppmykning og misfarging. Bruk kun møbelknotter av filt og som er beregnet for bruk på tregulv. Eksponering for hårfarger eller gummidekk på biler, sykler og barnevogner kan føre til permanent, irreversibel misfarging av overflaten. Bruk beskyttelse eller unngå kontakt helt.
- Søl bør fjernes umiddelbart. Søl uten tilsyn kan forårsake kosmetiske flekker eller skade overflaten. Vær oppmerksom på at Bonas lakker er designet for å gi en forseglet overflate som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og søl osv. Ingen overflatepåførte lakkssystemer kan forhindre fysisk skade på treverk eller "herde" gulvet. Hakk og fysiske merker i treverket og riper kan forårsakes av møbler, mistede gjenstander, hundeklør osv., og det bør tas skritt for å redusere muligheten for at dette skjer.

Informasjonen i dette dokumentet og alle andre råd og anbefalinger som vi gir for å hjelpe og rettlede bruk og påføring er basert på tidligere erfaring og omfattende testing, men er ikke nødvendigvis fullstendig. Grunnet det brede spekteret av mulige bruksområder og bruksbetingelser for våre produkter, fritar vi ikke brukere fra behovet for å utføre sine egne tester eller å søke teknisk råd fra Bona før bruk. Bona kan bare garantere sine produkter og ikke konstruksjonen som helhet. Følg anbefalingene fra gulvprodusenten og bestemmelsene i relevante standarder.

12.03.2024

Dette databladet erstatter alle tidligere utgaver.
Vennligst sjekk bona.com for å sikre at du har den siste utgaven.