

# Bona Traffic HD Raw

## Teknisk datablad

Bona Traffic HD Raw tilbyr et høyt beskyttelsesnivå samtidig som utseendet og følelsen av ubehandlet tre opprettholdes. Et førsteklasses produkt for et førsteklasses utseende. Den unike overflatestrukturen skaper en myk, haptisk følelse som ikke bare er en fornøyelse å gå på, men som har en høy sklisikkerhet som gjør den perfekt for hjem med barn og kjæledyr. Sikker i bruk og EC1PLUS-klassifisert for svært liten påvirkning på inne- og arbeidsmiljøet. Klar, ikke-gulende formel.

- Beholder utseendet og følelsen av ubehandlet tre
- Lakkert beskyttelse med naturlig inntrykk
- Enkel og sikker å påføre
- Høy sklisikkerhet

### Tekniske data

Type produkt:	2-komponent vannbasert polyuretan toppstrøk
Tørrestoffinnhold:	Ca. 32 %
Glans (ved 60°):	Ca. 4 % (på glass)
Blandingsforhold:	1 del Herder til 1 liter Traffic HD Raw el 0,41 L Herder til 4,54 L Traffic HD Raw (Ca 8 vol%)
Brukstid:	Maks. 1 time ved 20°C (kortere hvis varmere)
Fortynning:	Fortynn om nødvendig med 4 % Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid, til:	- Klar for overlakking: ca. 2-4 timer* - Klar for lett bruk: 24 timer* *under normale klimaforhold, 20°C/60% R.H.
Påføringsverktøy:	Bona Microfiber eller polyesterrull (11 mm luv)
Påføringsgrad:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per strøk
Sikkerhet	Lakk: Uklassifisert Herder: Klassifisert (se sikkerhetsdatablad)
Rengjøring:	Tørk verktøyet fritt for produktrester før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overstige +25°C under lagring og transport.
Avhending:	Avfall og tømte beholdere skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
Pakkestørrelse:	3 x 4,95 liter inkl. herder
Sertifikater:	EMICODE; klasse EC1PLUS – Svært lavt innendørs utslipp

### Forberedelser

Sørg for at gulvet er akklimatisert til innemiljøet, slipt, tørt og fritt for slipestøv, olje, voks og annen forurensning. Som standard anbefales det å behandle treet først med en Bona Primer. På stabile, godt akklimatiserte tregulv kan påføring av grunning utelates.

La lakk og herder få romtemperatur, sett inn filter og rist beholderen grundig før bruk. Optimale bruksforhold er mellom 18-25°C og 30-60 % relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Minimumstemperatur for bruk er 13°C. Husk at temperaturen på gulvet kan være lavere enn i rommet, påse at også gulvet har korrekt temperatur.

Lakkering



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET 

# Bona Traffic HD Raw

Teknisk datablad

## Anbefalt bruk

Standard påføring		For innfarging	
1-2x	Bona Primer <sup>1</sup>	1x	Bona Craft Oil 2K <sup>2</sup>
1-2x	Bona Traffic HD Raw <sup>1</sup>	2x	Bona Traffic HD Raw

<sup>1</sup> Gulvet må få minimum tre strøk totalt, over 4 anbefales ikke.

<sup>2</sup> For å minimere potensialet for oljeblødning, anbefales det å være restriktiv ved uthelling av olje. Et håndkle viklet rundt padden under maskinen ved påføring bidrar til å beholde oljen på overflaten og hindrer at for mye olje presses ned i sprekke. **NB:** Det anbefales ikke å påføre mer enn to strøk lakk per dag på grunn av risikoen for overdreven svelling av treverket. Sørg for god ventilasjon under tørking da dårlige tørkeforhold kan påvirke tørketiden negativt.

## Påføring

- Rist kannen og tilsett én flaske herder. Rist blandingen umiddelbart grundig i ca 1 minutt og sett inn det medfølgende filteret. Hvis du blander mindre mengder lakk, hell den nødvendige mengden lakk i en separat boks. 1 liter lakk tilsvarer en del herder. 2 liter til to deler osv. Blanding av lakk/herder bør brukes direkte eller minst innen 1 time.
- Påfør Bona Traffic HD Raw med en Bona Rulle. Rull med en jevn, flytende bevegelse vekselvis på tvers og med trefibre og unngå ansamlinger av produkt. Oppretthold alltid en "våt kant" for å unngå overlapping. La det tørke ordentlig før du legger på flere strøk. Regn med litt lengre tørketid for hvert strøk som påføres.
- Om nødvendig, foreta en mellomsliping med et slipenett P220 eller Bona Scrad System-korn P150 (eller finere) og fjern støv før du legger på et siste lag med lakk.  
**Merk:** Hvis det forrige lakkstrøket har fått mer enn 24 timers tørketid, er det alltid nødvendig med en mellomsliping.

Lett trafikk kan gjenopptas etter 24 timer, men overflaten forblir mottakelig for riper og skader til den er fullstendig herdet. Full gjennomherding oppnås etter ca. 7 dager. Ikke dekk til eller mopp/vask overflaten før den er fullstendig herdet. Merk at RAW i motsetning til Bonas øvrige HD lakker har en mye lengre gjennomherdingstid grunnet sin mikroporøse struktur.

## Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og en mikrofiberpad.

For offentlige områder kan det være nødvendig å innføre et maskinbasert rengjøring program. Slitte overflater kan fornyes ved å påføre et nytt lag med Bona Traffic HD Raw etter først rengjøring og lettsliping av overflaten. Se separate retningslinjer for instruksjoner ved overlakking.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner er tilgjengelige på [www.bona.com](http://www.bona.com)

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompaniet A/S beholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

Lakkering



**Bona**<sup>®</sup>

GULVKOMPAGNIET