

Bona Amber

Teknisk datablad

Bona Amber er et produkt med gode egenskaper for mellompusning. Produktet fyller tregulvet med en varm glød lik tradisjonelle, løsemiddelbaserte lakker, men uten løsningsmidler. Produktet brukes hovedsakelig til eik og mørkere tresorter, inkludert tropisk tre med og uten gulvvarme.

- Varm, mørk glød
- Fungerer bra på tregulv med gulvvarme
- Lett å mellompusse
- Minimerer risikoen for sideliming
- GreenGuard sertifisert for lave utslipp innendørs



Tekniske data

Lakktype:	Pigmentert 1-komponent vannbasert grunnlakk av polyuretan
Tørrestoffinnhold:	32%
VOC:	max 95 g/liter
Fortynning:	Ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid:	1-2 timer ved 20°C/60% R.F
Verktøy:	Bona microfiber Rulle
Forbruk:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Trykk ut/stryk av lakk fra verktøy før de omhyggelig rengjøres i vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.
Holdbarhet:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller over +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Overskytende materiale leveres til miljøstasjon. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	3 x 5 liter
Sertifikater:	GreenGuard DIBt godkjent

Forberedelser

Påse at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og uten slipestøv, olje, voks og annet smuss. For best mulig resultat, avslutt slipingen med Bona PowerDrive med Rondeller (blå) korn 120.

La lakke oppnå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen grundig før bruk. Optimale bruksforhold er mellom 18-25°C og 40-60% RF. Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Den laveste temperaturen for bruk er 13°C.

Utseendet på etikettens fargeskala på kannen gir en indikasjon på produktets innfargingsegenskaper, men kan aldri forventes å reflektere resultatet nøyaktig på ferdig gulv. Resultatet avhenger tresort, sliping, trekvalitet etc. Gjør alltid en fargeprøve på gulvet før arbeidet påbegynnes.



Gulvbehandling



Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Amber

Teknisk datablad



Gulvbehandling

Behandlingsforslag

Ubehandlet treverk:

- 1x Bona Amber
Mellomsliping korn 150/Bona Scrad System
- 1x Bona Amber
- 2x Bona Vannbasert topplakk

NB! Påføring av mer enn to lag lakk per dag kan ikke anbefales på grunn av risikoen for høy fuktmagasinering i treverket.

Påføring

1. Legg ut lakken med en Bona microfiberrulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og avslutt påføringen i treets lengderetning. Oppretthold en "våt" kant langs behandlede deler og overlapp vått i vått. La tørke grundig før du påfører nye strøk. Tørketiden vil være litt lenger for hvert lag.
2. Mellomsliping med Scrad System P150 (eller finere).
3. Fjern slipestøv og påfør ytterligere et strøk Bona Amber og la det tørke.
4. Påfør 1-2 strøk vannbasert topplakk fra Bona, avhengig av ønsket slitestyrke på stedet.

Vedlikehold

Bona Amber skal aldri benyttes til sluttbehandling av gulvet.

Denne informasjonen er laget i henhold til vår beste nåværende kunnskap om produktet og hevder ikke å være komplett. Det er brukerens ansvar å vurdere om produktet og anbefalingene her er hensiktsmessige for formålet, treverket og de rådende forholdene på stedet. En profesjonell og dermed vellykket anvendelse av produktet ligger utenfor Bonas kontroll. Hvis du er usikker skal du alltid utføre en test før bruk. Brukeren er forpliktet til å lese og forstå all informasjon på emballasjen og sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET