

Bona Sportive Lakk

Teknisk datablad

Bona Sportive Finish er en slitesterk, to-komponent vannbasert lakk spesielt utviklet for tregulv i gymsaler og idrettshaller. Den oppfyller kravene i den europeiske standarden for sportsgulv (EN 14904: 2006) og gir en trygg og holdbar overflate for optimal ytelse. Bona Sportive er anbefalt av det internasjonale basketballforbundet (FIBA) for internasjonale konkurranser på Olympisk nivå. Lakken har en fin flyt og er lett å jobbe med på store gulvarealer. Gjennom et spesialtilpasset herdesystemet er den forberedt på de konkrete utfordringene det kan utgjøre å behandle sportsgulv med forhøyet luftfuktighet og lav luft sirkulasjon

- Utmerket slitestyrke og motstandsdyktighet mot skomerker
- Meget god kjemikalimotstand
- Egnert for overlakking av tidligere lakkerede gulv
- Oppfyller SS EN 14904:2006 (europeisk standard for idrettsgulv innendørs)
- Klarer tyske DIBt's krav om godt innemiljø med lave emisjoner
- NMP- og NEP-fri
- VOC 2010 godkjent



Lakkering



Tekniske data

Lakktype:	2-komponent vannbasert topplakk av polyuretan
Tørrestoffinnhold:	ca. 32%
VOC:	80 g/liter (inkl. herder)
Slitestyrke:	ca. 5 mg/100 omdering (SIS 923509)
Glansgrad (ved 60°):	Blank: ~90, Matt ~20
Blandningsforhold:	1 del Sportive Herder til 25 deler Sportive lakk (4%)
Brukstid:	maks 2 timer ved 20°C (kortere om varmere)
Fortynning:	Tynnes ved behov med 4% Bona Retarder for lengre åpentid.
Tørketid, til:	- Sliping/overlakking: 2½-3 timer* - Lett belastning: 72 timer* - Gjennomherding: 7 dager* <i>*ved normalt inneklima ved 20 °C/60% R.F. Påse god ventilasjon under bruk og tørk.</i>
Verktøy:	Bona Applikator eller Bona rulle
Rekkevne:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) pr strøk
Sikkerhet:	Lakk: Ikke merkepliktig Herder: Merkepliktig, se sikkerhetsdatablad
Rengjøring:	Trykk ut/stryk av lakk från verktøy før de rengjøres i minst mulig vann. Tørket lakk kan tas bort med aceton.
Holdbarhet:	Minst 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke understige +5°C eller overstige +25°C ved lagring eller transport.
Avfall:	Tiloversblitt lakk leveres godkjent mottak. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme, tørre kanner kan gjenvinnes som plast.
Forpakning:	2 x 10,4 liter inkl. herder (24 kartonger pr pall)

Forberedelser

Før påføring skal overflaten primes med Bona Sportive Primer. Sørg for at gulvet er akklimatisert til sine omgivelser, godt slipt og fri for slipestøv, olje, voks og annen forurensning

Påse at lakk og herder holder romtemperatur, sett i filteret og rist kannen godt før bruk. La også lakken hvile litt før påføring påbegynnes slik at bobler og skum forsvinner. Optimale påføringsforhold er mellom 18-25°C og 40-60% RH.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET 

Bona Sportive Lakk

Teknisk datablad

Lakkering



Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Laveste temperatur for bruk er 13C.

Overlakkering av tidligere lakkerte flater

Bona Sportive kan brukes til lakkering av fabrikk-lakkerte parkett og andre tidligere lakkerte flater, men heft må alltid kontrolleres før bruk! Gulv behandlet med voks, polish eller lignende kan ikke overlakkes. Egnede flater bør forbehandles med Bona Prep og Bona Diamond pads før lakkering. En detaljert instruksjon for overlakkering er tilgjengelig fra Gulvkompaniet AS.

Behandlingsforslag

Ubehandlet tre:

- 1x Bona Sportive Primer
- 1x Bona Sportive
Lettsliping med korn 150
- 1-2x Bona Sportive
- 1-2x Bona Sportive

Tidligere lakkerte gulv:

- 1x Bona Diamond System
- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Sportive Paint
- 1-2x Bona Sportive Finish

Obs!

- Påføring av mer enn to strøk pr dag anbefales ikke på grunn av risiko for økt tresvelling.
- Mykgjørere fra visse typer tape kan svekke og skade lakkoverflaten. Påse at tape som brukes til oppmerking etc. er av en tilpasset type og at den sitter på så kort tid som mulig.

Påføring

1. Tilsett 4% Sportive herder til lakken og umiddelbart riste blandingen kraftig i 1 minutt. Bruk blandet lakk umiddelbart eller innen maksimalt 2 timer.
2. Stryk ut lakken med en Bona Applicator eller Bona Rulle. Påfør jevnt med myke bevegelser og i treets lengderetning. Sørg for å ha nok lakk i rullen slik at du unngår skøter og stoppmærker. La tørke godt før nye lag med lakk påføres. Tørketiden vil være noe lenger for hvert lag.
3. Mellomslip om nødvendig ved å pusse med nett eller Bona Scrad System P150 (eller finere). Fjern evt. slipestøv omhyggelig før toppstrøket påføres. NB! Dersom det har gått mer enn 24 timer etter siste påføring, er alltid mellomsliping nødvendig.

Gulvet tåler lett gangtrafikk ca 8 timer etter siste lakkstrøk, men skal ha 72 timer tørketid før det tas i bruk. La tørke i minst en uke før tepper og andre belegget legges på plass. Unngå å belaste overflaten med tunge gjenstander og vask i løpet av den første uken.

Vedlikehold

Rengjør gulvet med Bona Cleaner (Daglig rent) og Bona Deep Clean Solution (for periodisk dyp rengjøring av gulvet hvis det føles glatt etc.) For å opprettholde en sikker og profesjonell overflate og unngå slitasje når ned til treverket, er det anbefalt at gulvet relakkeres med et intervall på 2-4 år, avhengig av gjeldende slitasje i idrettshallen.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner kan lastes ned fra www.bona.com under produktsidene for Sportive.

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Sportive Lakk

Teknisk datablad

Lakkering



Viktig informasjon

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formåle, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før du bruk av produktet.