



Bona Mega EVO

EN-KOMPONENT, VANNBASERT LAKK

Enkelhet for både hjemmemiljø og enklere, kommersielle tregulv



Bona Mega EVO er neste generasjons lakk for tregulv med en helt unik tverrbindingsteknologi som aktiveres når produktet påføres gulvet. Produktet kan brukes både i hjemmemiljøet og i enklere kommersielle miljøer. Den unike, ikke-gulnende formelen gir hurtig tørking med utmerket motstand mot riper, slitasje og kjemikalier. Bona Mega EVOs fylldige konsistens gir produktet utmerket fyllevne og utflyttingsegenskaper. Den unike teknologien gir kort tørketider mellom påføringene. Med sin lave VOC, under 3 %, bidrar lakken til et godt arbeidsmiljø med liten påvirkning på inneluften.

- Rask utvikling av eiendommer
- Enkel og sikker påføring
- Utmerket fyllevne
- Ikke-gulnende lakk



Bona Mega EVO

EN-KOMPONENT, VANNNBASERT LAKK

Enkelhet for både hjemmemiljø og enklere, kommersielle tregulv

TEKNISKA DATA

Lakktype:	1-komponent vannbasert polyuretan/akryl gulvlakk
Tørrstoff:	ca 31%
VOC:	< 3%
Glans (ved 60°):	Matt 18%, Ekstra Matt 9% (på glass)
Fortynning:	Ved behov kan 4% Retarder tilsettes for en lengre åpentid
Tørketid, til:	Pussing/overlakkering: 1–2 timer* Lett bruk: 8 timer* Tildekking: 5 dager* *ved normal innendørs klima, 20°C/60% R.F.
Verktøy:	Bona Rulle 11mm eller Bona Applikator.
Forbruk:	8–10 m ² /liter pr strøk.
Sikkerhet:	Ikke merkepliktig
Rengjøring:	Stryk av lakk fra verktøyet før det engjøres under rikelig rennende vann. Tørket lakk kan fjernes med aceton.
Lagringstid:	Minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalforpakning.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke gå under +5°C eller overstige +30°C under lagring og transport.
Avfall:	Resterende materiell overleveres til miljøstasjonen. Må ikke helles i avløp eller vassdrag. Tomme tørre beholdere kan resirkuleres som plast.
Forpakning:	6 x 1 liter 3 x 5 liter
Sertifikat:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – For meget lav emission innendørs

Ytterligere detaljert informasjon finnes i produksikkerhetsdatabladet

FORBEREDELSE

Sørg for at gulvet er akklimatisert til omgivelsene, godt slipt og fritt for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger.

Før påføring skal overflaten grunnes med vannbasert primer fra Bona eller Bona Mega EVO, se behandlingsforslag under.

La lakken nå romtemperatur, sett i silen og rist beholderen godt før bruk. Optimale betingelser for påføring er mellom 18-25°C og 30-60 % RF.

Høy temperatur og lav luftfuktighet gir kortere tørketid, mens lav temperatur og høy luftfuktighet gir lengre tørketid. **Minimumstemperatur for å bruke lakken er 13°C.**

BEHANDLINGSFORSLAG

Ubehandlet tregulv, alt 1:

- 1 x Bona grundlack
- Lett pussing med korn 150
- 2 x Bona Mega EVO

Ubehandlet tregulv, alt 2:

- 1 x Bona Mega EVO
- Lett pussing med korn 150
- 2 x Bona Mega EVO



Bona Mega EVO

EN-KOMPONENT, VANNNBASERT LAKK

Enkelhet for både hjemmemiljø og enklere, kommersielle tregulv

På gulv med fare for sidebinding, som blokkgulv, plankegulv både med og uten gulvvarme, anbefales det alltid å bruke primer før påføring av Bona Mega EVO.

På tropiske tresorter skal det alltid brukes en av Bonas primere for å hindre reaksjon mellom lakk og salt i treet.

MERK: Det anbefales ikke å påføre mer enn to strøk med base coat og/eller toppstrøk per dag på grunn av faren for alvorlige sprekker i treet. Sørg for god ventilasjon under tørking. Dårlige tørkeforhold kan redusere produktets ytelse og vedheft.

PÅFØRING

1. Rist kannen kraftig i 30 sekunder før bruk.
2. Påfør med en Bona-rulle, 11 mm. Forbruk ca 8-10m²/liter. Rull på tvers for å sikre jevn påføring. Hold alltid en våt kant for å unngå overlapping.
3. La det tørke godt før du legger på et nytt lag med lakk. Sørg for god ventilasjon.
4. Gjør om nødvendig en mellomsliping med Bona Scrad System P150 korn (eller finere) og støvsug før du legger på et siste strøk med lakk. Merk: Hvis forrige lag med lakk/primer har hatt mer enn 24 timers tørketid, kreves det alltid en mellomsliping.

Etter siste påføring kan overflaten utsettes for lett fottrafikk etter 8 timer og kan brukes fullt ut etter 5 dager. La overflaten herde i 5 dager før du dekker med teppe eller annet gulvbelegg. Unngå det også plassering av tunge gjenstander eller bruk av fukt gulvet i løpet av denne tiden.

VASK OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring med de riktige produktene er enkelt. Når du velger Bona rengjørings- og vedlikeholdsprodukter kan du slappe av og vite at du har valgt det best mulige produktet for å hjelpe deg med å ta vare på gulvet ditt. Vedlikeholdsinstruksjoner for sluttbrukere finner du på Bona Mega EVO-produktsiden på bona.com. Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner er tilgjengelige for både forbrukere og kommersielle sluttbrukere. Skriv ut en kopi av de relevante instruksjonene og gi den til sluttbrukeren..

VIKTIG!

- Plastmyknere som finnes i materialer som teppeunderlag, møbelben, hjul og lim som brukes til feste kan føre til mykgjøring og misfarging. Eksponering for hårfarger eller gummidekk på biler, sykler og barnevogner kan føre til permanent, irreversibel misfarging av overflaten. Bruk beskyttelse eller unngå kontakt med gulvflaten helt. Bruk filtknøtter beregnet på tregulv, ikke gummiknøtter for stein betong.
- Søl må fjernes umiddelbart. Søl som blir liggende lenge eller tørker inn kan forårsake kosmetiske flekker eller skade overflaten.
- Vær oppmerksom på at selv om Bona-lakker er designet for å gi en forseglet overflate som er motstandsdyktig mot slitasje, slitasje og søl etc., er det ikke noe overflatebehandlingssystem som kan forhindre fysisk skade på treet eller "herde" gulvet. Bulker i treverket og riper kan være forårsaket av møbler, gjenstander som faller ned, hundeklør osv., og det bør iverksettes tiltak for å redusere risikoen for at dette skjer



Bona Mega EVO

EN-KOMPONENT, VANNNBASERT LAKK

Enkelhet for både hjemmemiljø og enklere, kommersielle tregulv

ä.

Informasjonen i dette dokumentet og alle andre råd og anbefalinger vi gir for å hjelpe og hjelpe utøveren er basert på tidligere erfaring og omfattende testing, men hevder ikke å være fullstendig. På grunn av det store spekteret av mulige tilnærminger og betingelser for bruk av produktene våre, fritar vi ikke brukere for behovet for å utføre sine egne forsøk eller å søke teknisk råd fra Bona før bruk. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruksjonen som helhet. Følg anbefalingene fra gulvprodusenten og bestemmelsene i de relevante standardene.