

... Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje

Rutinebeskrivelse for bruk av 3081, 3079.

Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er en vedlikeholdsolje i matt, 3079 og silkematt, 3081. Brukes som periodisk vedlikehold mellom hovedvedlikehold.

Produktet brukes til periodisk vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet er også meget godt egnet for rensing av oljede tregulv, spesielt der det ikke er ønskelig med oppskuring med vann på gulvet. Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er spesielt tilpasset vedlikehold av gulv og parketter som er produsert med UV-tørkende oljer. Den egner seg også benyttet til feltvis behandling av gangbaner og sliteløper uten at hele flaten behandles. **Til behandling av gulv produsert av Røkt Eik er den en godt egnet, påføres meget tynt!**

Påføring av Osmo 3081/79:

- 1 Start med å påføre **Osmo 3081/79** langs kantene, hjørnene, under ovner osv. med klut eller lignende.
- 2 Oljen kan legges ut på forskjellige måter: med Osmo Gulvbørste 220 mm, Osmo microfiberrull eller enbørstemaskin med hvit pad, alt etter som hvilken metode man liker best og ikke minst hvilken mengde som skal påføres. Tørk opp evt. overflødig olje med filler der du ser at det er påført for mye/ evt. søl, før polering.
- 3 Bruker man enbørstemaskin med hvit pad, se opp for ringer. Når man bruker for mye væske kan det oppstå sprut. Unngå dette. La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted pga. trykkmerker som oppstår!
- 4 Ved vedlikeholdsoljing skal det påføres ett strøk, bruk rull/børste på svært slitte gulv, og polering med hvit pad på mindre slitte gulv.

Rensing med Osmo 3081/79:

1. Ved rensing brukes en grovere pad til å polere/rense. Bruk mer olje enn ved vanlig vedlikehold. Oljen sammen med korningen på pad'en vil fjerne noe av eksisterende overflate, samt få opp skitt fra gulvet.
2. Dette må tørkes opp og fjernes.
3. Påfør så Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje tynt over flaten og poler gulvet igjen med enpadsmaskin med hvit pad.

Tørking:

1. Området må få tørke tilstrekkelig lenge. Tørketid for Osmo Hardvoksvedlikeholdsolje 3079 og 3081 er ca. 8 - 12 timer.
Alle tørketider er avhengig av normal temperatur og luftfuktighet, sørg for god lufting.

NB! –produktet inneholder oljer og voks og alle kluter, pads og verktøy for øvrig behandles som brannfarlig avfall. Dyrk dette i vann og oppbevar det i tett metall beholder. 1009